

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀

Contactlijm voor detailafwerking



PRODUCTOMSCHRIJVING

De **RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀₋₀₀₁** detaillijm is een kwalitatieve polyurethaan spuitcontactlijm, specifiek ontwikkeld voor het verlijmen van **RENOLIT ALKORPLAN** dakafdichtingsbanen zonder vlies aan de rugzijde op verschillende ondergronden zoals o.a. beton, isolatieplaten, multiplex panelen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleur	Transparant
Minimale installatietemperatuur	+10°C
Vlampunt	< -40°C
Vaste stoffen	55 % - 60 %
Reiniger	ALKORPLUS CLEANER ₈₁₁₄₀₋₀₀₂

TOEPASSINGSGEBIED

De **RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀₋₀₀₁** lijm wordt gebruikt voor het winddicht afwerken van dakranden en wanneer een esthetische detailafwerking belangrijk is, bijvoorbeeld bij dakopstanden, metalen buizen en waterafvoeren.

GEBRUIKSAANWIJZING

- **RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀₋₀₀₁** wordt op beide zijden van de twee te verkleven oppervlakken aangebracht. Zorg voor een propere en droge ondergrond, vrij van vuil, stof, olie, verfstreken, was of vet. Voor een perfect resultaat moet de temperatuur van de contactlijm en de te verlijmen oppervlakken tussen de +16°C en +27°C liggen.
- **RENOLIT** raadt aan om het drukvat goed te schudden voor gebruik.
- Bevestig de slang stevig op het spuitpistool. Sluit het andere eind van de slang aan op het drukvat. Zorg dat de ventielen van de slang goed dicht zijn. Open het ventiel op het drukvat langzaam tot het volledig open is, controleer of er geen lekken zijn. Ontgrendel de trekker van het spuitpistool om te beginnen spuiten.
- Controleer voor gebruik de compatibiliteit van de ondergrond door een kleine hoeveelheid **RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀₋₀₀₁** lijm aan te brengen. Dit product kan bepaalde ondergronden aantasten (bijv. polystyreen). Voer altijd een hechtingstest uit.
- Verspuit de lijm op een afstand van 10 à 20 cm op het oppervlak onder een hoek van 90°. Breng een gelijkmatige en egale laag lijm aan en zorg dat 80% tot 100 % van het oppervlak bedekt is. Op plaatsen waar meer lijm nodig is, kan indien nodig een extra laag lijm verspoten worden. Afhankelijk van het type ondergrond dekt één drukvat 60 m² (poreuze ondergronden) tot 80 m² (niet-poreuze ondergronden).
- Verspuit de lijm op beide te verlijmen oppervlakken, het ene verticaal en het andere horizontaal.
- Laat de contactlijm 1 à 3 minuten uitdampen tot de lijm bij aanraking niet meer aan de vingers kleeft. Breng beide oppervlakken samen en druk deze aan met voldoende druk. Wij raden aan om met een roller gelijkmatige druk uit te oefenen voor een maximale hechting.
- Na 24 uur is de **RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀₋₀₀₁** lijm volledig uitgehard.
- Hou, zolang het drukvat is aangesloten, altijd het ventiel open en de slang onder druk.
- Sluit het ventiel NOOIT zolang geen nieuwe cylinder kan worden aangesloten.
- Als de spuitmond verstopt is, schroef het dan los van het spuitpistool en reinig met een reinigingsmiddel zoals aceton of verdunner. Reinig de spuitmond in het spuitpistool nooit met een puntig voorwerp.

VEILIGHEID

- Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.
- Gebruik in een goed geventileerde omgeving.
- Laat de druk van de slang voor het drukvat wordt losgekoppeld.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Belgium nv - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
T B +32 55 33 98 24 - T Ndl +32 55 33 98 31 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.

REINIGING SLANG EN SPIJTPISTOOL

- Draai het ventiel van het drukvat naar OFF, spuit de achtergebleven lijmresten uit de slang, koppel het spuitpistool en de slang los van het drukvat.
- Sluit de spuitslang aan op het vat met de ALKORPLUS CLEANER⁸¹¹⁴⁰⁻⁰⁰² reiniger en spuit tot er heldere vloeistof uit de slang en het spuitpistool komt, pas dan zijn deze volledig proper.
- Wanneer de slang en het spuitpistool aan het vat aangekoppeld blijven, laat dan het ventiel aan het drukvat open. Koppel de slang/het pistool niet los van het drukvat. Sluit het spuitpistool met de vergrendeling.

VERPAKKING

	Omschrijving	Inhoud	Verpakkingseenheid
RENOLIT ALKORPLUS 81140-001	Contactlijm voor details	22 L	1 stalen drukvat
ALKORPLUS CLEANER 81140-002	Aceton reiniger	13,7 L	1 stalen drukvat
RENOLIT ALKORPLUS 81140-003	Slang voor spuitsysteem (4 m)	-	Per stuk
RENOLIT ALKORPLUS 81140-004	Spijtpistool	-	Per stuk
RENOLIT ALKORPLUS 81140-005	Spijtpistool + verlengstuk	-	Per stuk
RENOLIT ALKORPLUS 81140-006	Reserve spuitkop	-	Per stuk



81140-001
Contactlijm voor
details



81140-002
Aceton reiniger



81140-003
Slang voor
spuitsysteem



81140-004
Spijtpistool



81140-005
Spijtpistool +
verlengstuk



81140-006
Reserve spuitkop

OPSLAG

- Bewaar in gesloten verpakking, in droge omgeving bij een temperatuur van 5 - 25°C.
- Voorkom blootstelling aan direct zonlicht. Bewaar het product nooit rechtstreeks op een betonnen vloer.
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Voor een optimaal resultaat bewaart u de contactlijm tijdens gebruik best bij 18°C (minstens boven 10 °C).

TRANSPORT

- Contactlijm:
UN nummer: UN-nummer: UN3501
UN proper shipping name: CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. (dimethyl ether)
IMDG/IATA-Class 2 / Label 2.1 RID/ADR/ADNR-Code 2 Label 2.1
- Aceton reiniger:
UN-nummer: UN3501
UN proper shipping name: CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. (acetone)
IMDG/IATA-Class 2 / Label 2.1 RID/ADR/ADNR-Code 2 Label 2.1

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Belgium nv - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
T B +32 55 33 98 24 - T NdI +32 55 33 98 31 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.