


# RENOLIT ALKORPLAN F BRIGHT

## Vienasluoksnė balto vėsiaus stogo (cool roof) danga



### Informacija apie produktą

**RENOLIT ALKORPLAN F Bright**  
Laminuota lankstaus PVC plėvelė su austiniu poliesterio sutvirtinimu, su itin veiksminga UV atspindinčia danga.

### Taikymo sritis

Naudojama kaip hidroizoliacinė plėvelė mechaniškai sutvirtintose sistemose.

### Sertifikatai

CE sertifikatas EN13956  
0749-CPR / BC2-320-01452-0001-01

Šis produktas padeda pasiekti geriausias vertinimo lygius pagal LEED, VERDE ir BREEAM.

Sertifikatus galiterastimūsų internetos svetainėje adresu [www.renolit.alkorplan.com](http://www.renolit.alkorplan.com).

PRODUKTO DUOMENYS			
	Metodas	Produkcijos vertės RENOLIT ALKORPLAN F - 1.5	Vienetai
Tempiamasis stipris	EN 12311-2 (A)	≥ 1100	N/50 mm
Pailgėjimas iki trūkimo	EN 12311-2 (A)	≥ 16	%
Matmenų stabilumas (6 val., esant 80 °C temperatūrai)	EN 1107-2	≤ 0,3	%
Trūkinėjimas, esant žemai temperatūrai	EN 495-5	≤ -25	°C
Atsparumas plyšimui, kalant vinis	EN 12310-1	≥ 400	N
Atsparumas plyšimui	EN 12310-2	≥ 225	N
Laminavimo stipris	EN 12316-2	BOJ arba ≥225	N/50 mm
Atsparumas garų difuzijai (μ)	EN 1931	20.000	-
Atsparumas statinei perforacijai	EN 12730	≥ 20	kg
Išorinis gaisras	EN 13501-5	B <sub>roof</sub> (t1), (t3) ir (t4)*	-
Saulės atspindys	ASTM C 1549	0,91	-
SRI saulės atspindžio indeksas	ASTM E 1980	115	-
Paviršiaus temperatūra - naujo	ASTM E 1980	40	°C
Paviršiaus temperatūra po senėjimo	ASTM E 1980	50	°C
Pagreitintas oro sąlygų testas po 5.000 valandų senėjimo UV-A aplinkoje	ASTM D 4434 ASTM G 154	jokio suskilinėjimo, jokių plyšelių	-

\* Žr. modalumus

PAKUOTĖ					
	Storis	Plotis	Svoris	Rulono ilgis	Rulono svoris
RENOLIT ALKORPLAN F <sub>35276</sub>	1,5 mm	1,05 m	1,85 kg/m <sup>2</sup>	20 ml	apie 41 kg

### Laikymas

Rulonai turi būti sandėliuojami horizontalioje padėtyje, paraleliai vienas kito. Sandėliuoti originalioje pakuotėje, sausoje, bešerkšnėje vietoje, apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių. Maksimalus sandėliuojamas aukštis originaliose pakuotėse yra 3 atviros dėžės.

RENOLIT ALKORPLAN stogo dangos yra tiekiamos rulonais ant kartoninių šerdžių. Kiekvieno pristatymo metu gali būti iki 10% nepilnų rulonų (minimalus ilgis: 8 m)

**WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM**

RENOLIT Nordic A/S - Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark  
T +45 43 64 46 33 - [renolit.nordic@renolit.com](mailto:renolit.nordic@renolit.com)



Rely on it.

R2276G0724