


RENOLIT ALKORPLAN F Classic

Sistema por fijación mecánica



Información de producto

RENOLIT ALKORPLAN F Classic
Membrana sintética de estanqueidad a base de PVC-P, reforzada con malla de hilo de poliéster.

Aplicación

Membrana **RENOLIT ALKORPLAN F Classic** para la impermeabilización de cubiertas, destinada a la fijación mecánica con tornillos y arandelas.

Certificados

Certificado EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01

Documento de idoneidad técnica : DIT 602R/21

La membrana de estanqueidad para cubiertas **RENOLIT ALKORPLAN F Classic** de 1,5 mm de espesor lleva el sello FM-Approved como parte de un sistema.*

Certificados disponibles en nuestro sitio web: www.renolit.alkorplan.com

DATOS DE PRODUCTO

	Normas	Valores a la producción RENOLIT ALKORPLAN F Classic				Unidad
		1,2 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	
Masa por unidad de área	EN 1849-2	1,50	1,85	2,22	2,50	kg/m ²
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 (A)	≥1050	≥1100	≥1125	≥1150	N/50 mm
Alargamiento a la rotura	EN 12311-2 (A)	≥15	≥16			%
Estabilidad dimensional (6 horas a 80°C)	EN 1107-2	≤ 0,3				%
Doblado a bajas temperaturas	EN 495-5	≤ -25				°C
Resistencia al desgarro (clavo)	EN 12310-1	≥350	≥400	≥450	≥500	N
Resistencia al desgarro	EN 12310-2	≥200	≥225	≥250	≥275	N
Resistencia al pelado de los solapes	EN 12316-2	Rotura fuera de la junta o				N/50 mm
		≥ 200	≥ 225	≥ 250	≥ 275	
Permeabilidad a la transmisión de vapor de agua (μ)	EN 1931	20.000				-
Resistencia a carga estática	EN 12730	≥20				kg
Resistencia al fuego externo (EN 13501-5)	CEN/TS 1187	B _{roof} (t1) como parte de un sistema de cubierta*				-
Reacción al fuego (EN 13501-1)	ISO 11925-2	E				-

*Contactar **RENOLIT ALKORPLAN** para los certificados.

EMBALAJE

	Color	Espesor	Ancho	Largo del rollo	Peso del rollo
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₁₇₆	Gris claro (71004)	1,2 mm	1,05 m	25 ml	ca. 40 kg
	Gris claro (71004)	1,2 mm	1,60 m	20 ml	ca. 50 kg
	Gris claro (71004)	1,2 mm	2,10 m	20 ml	ca. 64 kg
	Gris claro (71004)	1,8 mm	1,05 m / 1,60 / 2,10 m	15 ml	ca. 37 kg / ca. 56 kg / ca. 74 kg
	Gris claro (71004)	2,0 mm	1,05 m / 1,60 / 2,10 m	15 ml	ca. 41 kg / ca. 63 kg / ca. 83 kg
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆ (FM approved)	Gris claro (71104)	1,5 mm	1,05 m	20 ml	ca. 41 kg
	Gris claro (71104)	1,5 mm	1,60 m	15 ml	ca. 47 kg
	Gris claro (71104)	1,5 mm	2,10 m	15 ml	ca. 60 kg
	Capa superior blanca (90101)	1,5 mm	1,60 m	15 ml	ca. 47 kg

Almacenamiento

Los rollos deberán colocarse en posición horizontal y paralelos entre sí (nunca cruzados). Almacenar dentro del embalaje de origen, en lugar seco, protegido contra las heladas y sin exponer a la luz solar directa. La altura máxima de la pila es de 3 palets con una protección entre ellos y de 5 cajas, en el caso de las cajas originales abiertas.

La membrana para cubiertas **RENOLIT ALKORPLAN** se suministra en rollos con mandril de cartón. Cada entrega puede contener hasta el 10% de rollos cortos (largo mínimo: 8 m).

Esta publicación anula y sustituye a todas las versiones anteriores.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT IBÉRICA S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - 08470 Sant Celoni - España
T +34 93 848 4000 - renolit.iberica@renolit.com



Rely on it.